

产品说明书

KETCH 2200

## KETCH 2200 装饰修补砂浆

### 简介:

根据非凡士硅灰技术配制而成的聚合物改性、水泥基单组份砂浆。

### 用途:

KETCH 2200 作为修补砂浆用于修补混凝土、砂浆、石头表面上的瑕疵。

KETCH 2200 具有装饰性，用于消除脱模引起的表面瑕疵，孔隙或蜂窝，也适于在预制混凝土件、勾缝混凝土和梁、柱的表面进行小面积修补。

### 优点:

- ◆ 使用方便，只需加水即行
- ◆ 优良的工作性
- ◆ 强度增长快
- ◆ 机械强度高
- ◆ 颜色可调整（按不同比例混合浅色和暗色产品）
- ◆ 可用喷射或刷涂施工
- ◆ 与基面粘接好
- ◆ 对钢筋无锈蚀
- ◆ 无毒

### 技术参数

#### 状态/颜色:

灰色粉状

#### 储存:

防止吸潮



# KETCH 2200 装饰修补砂浆

## 保质期

原装密封且保存在干燥环境下，至少可保存 6 个月

## 包装

25 公斤/袋

## 混合

KETCH 2200: 水不超过 5: 1 (重量比)

不超过 3.6: 1 (体积比)

边搅拌边将 KETCH 2200 修补砂浆缓慢加入到水中，连续搅拌 3 分钟，直至达到所需的工作性能。

## 适用期

20°C: 约 25 分钟

30°C: 15 分钟

## 物理参数

### 比重

干时容重: 约 1.3 公斤/升

湿砂浆容重: 约 2.1 公斤/升

### 抗压强度

30-45 牛顿/平方毫米 (28 天, 23°C, 相对湿度为 50%)

### 抗拉强度

4-6 牛顿/平方毫米 (28 天, 23°C, 相对湿度为 50%)



# KETCH 2200 装饰修补砂浆

## 与混凝土的粘接强度

1.5-2.5 牛顿/平方毫米 (28 天, 23°C, 相对湿度为 50%)

## 弹性模量

19600N/mm<sup>2</sup>

## 热膨胀系数

14X10<sup>-6</sup>/°C

## 抗 CO2 扩散

(μ-因子)

600

## 抗水气扩散 (μH<sub>2</sub>O)

93

## 施工

基面须干净, 无白霜、油和油脂。去除松散颗粒, 施工前将基面吸水至饱和。

## 清洁

在修补砂浆固化前用水清洗所有的工具。固化后的物料只能用机械方法清除。

# KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话: 027-87676991

0769-28682536

联系人: 刘经理 18627070888

最新发售情况, 请咨询就近菲凡士

咨询热线: 400-861-7188

邮箱: 690569873@qq.com



最新信息

登录微信关注

菲凡士公众号



安全方面注意事项

未来安全使用商品, 请务必在

本内容是经过本公司的研究和评审, 内容如有变更, 恕不另行通知。所记载的公司名称、产品名称是公司的商标及注册商标。