



产品说明书

KETCH 2703W

KETCH 2703W 建筑物立面用防水浸渍剂

产品说明	KETCH 2703W 是一种即用型硅烷/硅氧烷类液态浸渍剂。
应用	使建筑物立面具有防水性能并保护建筑材料不受雨水影响。KETCH 2703W 可以施用于水泥、砂浆、砖石结构和石棉水泥等基面上。
优点	<ul style="list-style-type: none">◆ 该产品为水性，具有强防水功能◆ 能够提高建筑物立面对表面水浸入的抵抗能力◆ 具有防水作用；同时又允许基层透气，可以防止建筑材料受到雨水侵蚀。◆ 其处理层透明，不会改变基层材料的外观。◆ 可以提高防污能力，并养活霉菌类和苔藓生长物。◆ 不改变基层的多孔性◆ 可以用各种涂料覆涂。
外观/颜色	液体，泛白色
包装	2L 和 5L 罐装； 20L 桶装
贮存条件	密封原装容器贮存在温度为+5℃~+40℃的干燥条件下。自生产日期起，可贮存 12 个月；注意采取防霜冻措施。
技术资料	
化学基料	硅烷/硅氧烷
密度	~1.0Kg/L (+20℃时)
PH 值	7~10
施工细节	
材料用量	取决于基面质量和多孔性； 用于混凝土和砂浆： 150~200g/ m ² 用于多孔性材料： 300~500g/ m ²
基面质量	无灰尘、污物、油脂、风化物 and 旧涂层。 在做防水处理前，就先修补混凝土中的有超过 200 微米的裂纹。
基面处理	最好使用适当的清洁剂，或者采用轻度喷砂或蒸汽清洗的方法进行清理。 在吸收性非常好的干燥基面上，可取得最佳施工效果；基层表面应外观干燥，无潮湿斑块。



KETCH 2703W 建筑物立面用防水浸渍剂

施工条件/限制	
基层温度	最低+5℃，最高+30℃
环境温度	最低+5℃，最高+30℃
施工指引	
施工方法/工具	可使用低压喷枪，刷子或滚筒施工 KETCH 2703W；自上而下的单层方式进行，并且小心不要出现流挂。
工具清理	施工结束后，应立即使用自来水清理所有工具和施工设备。对已固化的材料，只能用机械方式来清除。
等待时间/覆涂性	可以用水性/溶剂型聚合物涂料进行覆涂，详细情况，请咨询涂料生产商。 如果使用的是 KETCH 聚合物涂料，则在涂料施工前至少要等待 5 小时。
施工注意事项/限制因素	水泥类基面（砂浆、混凝土等）在处理前，至少有 7 天以上的龄期。 保护好玻璃表面和铝合金框架。 不可使用石灰浆或水泥涂料进行覆涂。 对任何基面，均在几天后达到最佳防水效果。 如果基面开裂严重，则防水效果会受到显著影响。 防水效果对水平表面无效。
养护细节	
养护处理	KETCH 2703W 不需要采取任何养护措施，但在+20℃时，要采取至少 3 小时的防雨保护措施。
当地限制	请务必注意到，由于当地的特定规范。本产品的性能可能因国家的不同而不同，有关应用范围的准确说明，请参阅适用当地的产品说明书。
健康与安全信息	请按照安全资料表中未列出的当地法规的要求，在此补充说明其它标准的健康与安全信息；如有疑问，请联系主管生态与安全的经理。
保护措施	为防止发生意外的过敏反应，建议穿戴保护手套和护目镜。 如不慎接触皮肤或眼睛，可能引起不适。 如果症状持续不退，请立即就医。 必须遵守包装标签上的健康与安全建议。



KETCH 2703W 建筑物立面用防水浸渍剂

重要说明	<p>本产品在液态下可对水构成污染，因而不得将其排至下水道，水体和地面。</p> <p>残余材料必须按照当地的规范予以清除。</p> <p>可以通过安全资料表了解有关详细的健康与安全信息以及详细的防范措施，如物理、毒性和生态学数据。</p>
------	--

KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话：027-87676991

0769-28682536

联系人：刘经理 18627070888

最新发售情况，请咨询就近菲凡士

咨询热线：400-861-7188

邮箱：690569873@qq.com



最新信息

登录微信关注

菲凡士公众号



安全方面注意事项

未来安全使用商品，请务必在

本内容是经过本公司的研究和评审，内容如有变更，恕不另行通知。所记载的公司名称、产品名称是公司的商标及注册商标。