

产品说明书  
KETCH 4425

## KETCH 4425 Floor 地坪接缝用聚氨酯密封胶

### 产品简介

KETCH 4425 Floor 是单组分，高模量，含有 i-Cure 技术的高品质聚氨酯密封胶。

### 使用范围

KETCH 4425 Floor 适用于室内各种树脂、水泥地面上切缝、伸缩缝的弹性密封。

### 特点/优势

- ◆ 无溶剂，健康安全
- ◆ 高模量
- ◆ i-Cure 技术，不会发泡
- ◆ 混凝土基面无需底涂
- ◆ 可打磨
- ◆ 可涂敷油漆、涂料
- ◆ 优秀的挤出性、施工性
- ◆ 位移能力：±20%

### 认证/标准

满足 JC/T 482-2003 中 20HM 的要求

### 产品信息

化学成分	单组分聚氨酯
包装	600 ml/软管, 20 支/箱
颜色	灰色
保质期	9 个月
储存条件	自生产之日起, 原封包装保存于+5°C~+25°C干燥环境下, 并避免阳光直射。
密度 (未固化)	约 1.3 kg/L

## 技术信息

固化机理	湿气固化
邵 A 硬度	约 45 (ISO 868)
断裂延伸率	约 700% (ISO 37)
弹性恢复率	≥90% (JC/T 482)
撕裂强度	约 8 MPa (ISO 34)
弹性模量	约 0.7 MPa (伸长率 100%, 23°C) (JC/T 482)
位移能力	±20% (JC/T 482)
接缝宽度	4 mm ~ 30 mm



工作温度 (长期) -40°C ~ +90°C

工作温度 (4h) 120°C

长期耐: 水、海水、弱酸、弱碱、水性洗涤液

耐腐蚀性 短期耐: 动植物油、矿物油、燃油

不耐: 酒精、强酸、强碱、油漆稀释剂

上述说明只作为一般性指导。对于特定的施工, 如有需要, 我们将提供建议。

## 施工信息

	接缝宽度	4mm	6mm	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
	接缝深度	4mm	6mm	8mm	12mm	16mm	20mm	24mm
用量 (600ml)	可施工缝长	45m	19m	7.5m	2.5m	1.8m	1.2m	0.8m

上述用量仅作参考。

背衬材料 聚乙烯闭孔泡沫棒

施工温度 +10°C ~ +40°C

表干时间 约 60 min (23°C,相对湿度 50%) GB/T 13477.5

固化速度 KETCH 4425 Floor 与空气中的湿气反应, 由表及里地固化。通常环境温度越低, 空气湿度越低, 固化速度越慢, 反之亦然。

## 施工说明

★基面处理

- ◆ 基面必须坚固、干燥，无油渍、油脂、粉尘以及其他影响粘结的物质。
- ◆ 对于其它基面的处理，一般需通过粘接性测试来验证。具体可以向本公司咨询。

## ★施工方法

### 准备工作：

- ◆ 在基面处理完成后，按要求的深度置入背衬条。不要揉搓或割破背衬条，避免气体溢出，进而在胶内形成气泡。
- ◆ 接缝两侧的地坪表面，应贴美纹纸进行保护。

### 施工：

- ◆ KETCH 4425 Floor 是即用型产品。
- ◆ 将软胶管装在合适的胶枪上，根据接缝宽度切割胶嘴。将胶稳定地挤入接缝中，确保胶与接缝的边完全接触，并避免裹入空气。
- ◆ 用合适的工具压实密封胶，并刮除多余的胶。
- ◆ 如有需要，可以在胶表干之前，往胶表面喷上 KETCH Tooling Agent N，然后使用平滑的工具修整胶表面。其它修整润滑剂须通过相容性测试后再使用。
- ◆ 在胶表干之前，揭掉接缝两侧的美纹纸。

### 养护：

- ◆ 在施工完成后的 6h 内，应避免直接接触水。
- ◆ 在施工完成后的 6h 内，应避免在接缝附近有重车通行。
- ◆ 在低湿度环境下，可以通过对接缝喷水雾来加快固化速度。

### 表面喷漆：

- ◆ 完全固化后的 KETCH 4425 Floor 表面可以涂敷油漆、涂料。
- ◆ 油漆、涂料应事先通过相容性测试后再使用。
- ◆ 通常，油漆的弹性比聚氨酯密封胶小很多，接缝的变形可能会引起涂敷在胶表面的油漆开裂。

## ★施工工具清理

施工完毕后，请及时除掉工具上未固化的胶。固化后的材料，只能通过机械手段清除。

## 注意事项

- ◆ 基面温度、材料温度在+15°C ~ +25°C时，施工性最佳。可以将材料储存于此温度环境中，随取随用。
- ◆ 接缝的变形量一定不能超过缝宽的±20%。
- ◆ KETCH 4425 Floor 暴露于化学品、高温、紫外线下时，颜色可能会发生变化。颜色变化不会对密封胶的性能、耐久性产生影响。
- ◆ 不要在沥青基材、天然橡胶、EPDM 橡胶或其他任何可能渗出油、增塑剂或溶剂的基材上施工 KETCH 4425 Floor。这些渗出物会侵蚀密封胶。
- ◆ 不适用于有水压或长期浸水处的密封。
- ◆ 切勿让未固化的 KETCH 4425 Floor 接触可能与异氰酸酯反应的物质，特别是醇。稀释剂、溶剂、清洁剂和脱模剂中通常都含有醇。这类接触可能会中断或阻止密封胶的固化反应。

## 数据来源

本产品说明书所有技术数据均基于实验室测试结果。由于实际环境超出了我们的控制，现场测得的数据可能会有所不同。

## 法律声明

当 KETCH 产品在正常情况下正确储存、处理和使用，无论是此处信息，还是特殊情况下对使用 KETCH 产品的推荐，都是 KETCH 公司基于其现有知识和经验而善意提供。在实际应用中，由于所用物料、基材、设备和周围环



# KETCH 4425 Floor 地坪接缝用聚氨酯密封胶

境或实际现场条件的不同，不能由此信息，或任何书面的推荐，或任何其他建议而推断出 KETCH 公司对其产品的商品性和对特殊用途的适应性作任何担保和承担任何法律责任。产品的用户应测试产品是否适合于其特定的应用及使用目的。KETCH 公司保留改变其产品性能的权利。第三方的所有权应当得到遵守。所有我们接受的订单都应当适用我们现有的销售和交付条款。使用者应总是参考有关产品技术说明书的最新版本，KETCH 公司将乐意提供。

## 地方限制

请注意，为满足当地法律法规的具体要求，该产品的性能可能因地而异。请参考当地产品说明书以获得应用方面的准确描述。

## 健康和安

为了得到有关安全操作、储存和处理化学品的信息和建议，用户应参阅包含物理、生态、毒性和其他安全相关数据的最新材料安全数据表。

# KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话：027-87676991

0769-28682536

联系人：刘经理 18627070888

最新发售情况，请咨询就近菲凡士

咨询热线：400-861-7188

邮箱：690569873@qq.com



最新信息

登录微信关注

菲凡士公众号



安全方面注意事项

未来安全使用商品，请务必在

本内容是经过本公司的研究和评审，内容如有变更，恕不另行通知。所记载的公司名称、产品名称是公司的商标及注册商标。