



# KETCH 6200 水泥助磨剂/水泥质量改进剂

产品说明书  
KETCH 6200

## KETCH 6200 水泥助磨剂 / 水泥质量改进剂

<b>简介</b>	<p>KETCH 6200 水泥助磨剂是不含氯离子的液态添加剂，有助于水泥粉磨并可提高各种水泥质量</p> <p>KETCH 6200 水泥助磨剂是特别为提高水泥早期强度而设计</p>
<b>用途</b>	<p>KETCH 6200 水泥助磨剂应用于水泥粉磨：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 增加产量</li><li>◆ 提高磨机粉磨效率及选粉机选粉效率</li><li>◆ 改善水泥性能</li></ul>
<b>性能/优点</b>	<p>KETCH 6200 是一种非常有效的分散剂，有如下特性：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 使水泥颗粒表面呈电中性</li><li>◆ 可使水泥颗粒分开，分散成单体颗粒</li></ul> <p>KETCH 6200 在水泥生产中有如下优点：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 由于减少了水泥生产的粉磨时间，从而能提高生产效率</li><li>◆ 由于提高了分散作用，从而有更好的选粉效果</li><li>◆ 能更快速地获得所需要的水泥细度</li><li>◆ 可减少粒径<math>&gt;32\mu</math>的水泥颗粒分布</li><li>◆ 可减轻水泥颗粒的再凝聚和结团</li><li>◆ 减少粉磨设备上的积聚物，消除包球糊磨现象</li><li>◆ 降低粉磨电耗，节约成本</li><li>◆ 由于改善了流动性而更易输送，并最大限度地减少了堵塞的可能性</li><li>◆ 改善了水泥在筒仓内的自动调平功能</li></ul> <p>KETCH 6200 水泥助磨剂对水泥成品有如下优点：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 降低输送成本，特别是在气力输送系统</li><li>◆ 减小了水泥在筒仓内发生水合作用的可能性，避免库内结块</li><li>◆ 更容易从水泥仓内卸出</li><li>◆ 可得到最适宜的水泥粒度（减少过粉磨现象）</li><li>◆ 提高早期强度</li><li>◆ 可用混合材代替部分熟料，设计经济型水泥</li><li>◆ 在规定的（助磨剂）掺量范围内，其（对混凝土的）引气量不变</li></ul>
<b>产品参数</b>	澄清棕色液体



# KETCH 6200 水泥助磨剂/水泥质量改进剂

<b>外观/颜色</b>	200 公斤/桶（一次性铁容器包装） 1000kg IBC 可散装
<b>包装</b>	保持出厂原包装，环境温度在+5℃ — +35℃下不开封完好保存至少 12 个月。
<b>储存条件/有效期</b>	储存时应防霜冻，避免阳光直射和污染物。  注意：当散装运输时，容器和设备必须干净无污染。
<b>技术参数</b>	胺类
<b>化学成分</b>	1.06±0.02kg/L(20℃下)
<b>密度</b>	9.0±1
<b>PH 值</b>	
<b>系统信息</b>	KETCH 6200 水泥助磨剂的典型用量为 0.3-0.6 千克/吨水泥（水泥总量=熟料+混合材）。
<b>应用细节</b>	由于熟料特性、水泥类型及车间实际情况的多样化，会导致产品用量均有不同，最佳用量应该根据所需求的水泥性能来进行的试验而定。
<b>掺量</b>	要得到一致的结果，应准确控制 KETCH 6200 水泥助磨剂的掺量。
<b>使用条件/限制</b>	使用了 KETCH 6200 的水泥，适用于生产各种添加了商用外加剂（如引气剂、减水剂、缓凝剂和超塑化剂）的混凝土。
<b>适应性</b>	各种混凝土外加剂的性能不会因 KETCH 6200 的使用而影响。
<b>使用说明</b>	KETCH 6200 通过加在熟料喂料秤或撒在熟料（原料）皮带上而进入磨机。
<b>分散</b>	应使用合适的带有可调流速的计量泵来获得准确的用量。  注意：定期地检查添加管末端，确保不被水泥熟料/粉尘堵塞。
<b>注意事项</b>	说明书中的所有技术参数是基于实验室测试。实际测试数据可能根据不同情况有所不同。  根据不同国家地区的法规，产品的性能会有所不同。
<b>健康和安</b>	防止接触皮肤和眼睛。  原料残留物的处理必须按照当地法规的要求执行。在得到当地政府的同意下，完全固化后的原料可以当作普通生活垃圾处理。  健康、安全信息与预防措施的细节，如物性、毒性和生态学说明，可从材料安全说明书中获得。



# KETCH 6200 水泥助磨剂/水泥质量改进剂

## KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街 49 号

电话: 027-87676991

0769-28682536

联系人: 刘经理 18627070888

最新发售情况, 请咨询就近菲凡士

咨询热线: 400-861-7188

邮箱: 690569873@qq.com



**最新信息**  
登录微信关注  
菲凡士公众号



**安全方面注意事项**  
未来安全使用商品, 请务必在

本内容是经过本公司的研究和评审, 内容如有变更, 恕不另行通知。所记载的公司名称、产品名称是公司的商标及注册商标。